

## CUGLA® ZVM

CUGLA ZVM is een hulpstof bestemd voor het maken van cementkunststofslurry voor het vullen van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). De combinatie deklaag is een uitkomst voor situaties met een zeer zware verkeersbelasting.

Cugla heeft een systeem ontwikkeld, waardoor het mogelijk is met CUGLA ZVM en een adviesreceptuur, de kunststof verbeterde cementgebonden slurry in de betoncentrale te maken. Dit gemengd product wordt dan per truckmixer op het werk geleverd.

De slurry kan ook door gespecialiseerde bedrijven op het werk vervaardigd en aangebracht worden.

### Toepassingsgebied

- Opstelstroken bij kruispunten
- Bedrijfsterreinen
- Busbanen / bushaltes / busstations
- Brugdekken
- Afval-, opslag- en overslagterreinen

### Gebruiksvoordelen van de cementkunststofslurry

- Door de lage w.c.f. een goede bestandheid tegen vorst en dooizouten
- Toepasbaar in een "agressief" milieu
- Heeft goede vloeieigenschappen
- Heeft een goed penetrerend vermogen
- Is leverbaar in de kleuren grijs en zwart

Deze mortel slurry vormt na uitharding een harde vulling in het asfaltmengsel waardoor het lastspreidend vermogen toeneemt en een waterdichte laag gevormd wordt.

Bij het samenstellen en verwerken van ZOAB dient voldoende bereikbare holle ruimte gewaarborgd te zijn.

### Producteigenschappen van de cementkunststofslurry

<b>Cementsoort</b>	Variabel, afhankelijk van de eisen
<b>W.c.f.</b>	< 0,45
<b>Vloeimaat</b>	16 - 18 sec (flowcone)
<b>Volumieke massa</b>	Ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstijd</b>	1,5 uur
<b>Druksterkte</b>	40 N/mm <sup>2</sup> (ISO 679, 28 dagen)

### Gebruiksaanwijzing

De met CUGLA ZVM gemaakte slurry vanuit de mixer of met behulp van een geschikte mortelpomp over de ZOAB uitvloeien. De ZOAB mag geen vrij water bevatten of anderszins verontreinigd zijn. Zodra de mortel niet meer in de ZOAB zakt en geen ontluchting meer waar te nemen is, aftrekken met een geschikte rubber vloerwisser. De verwerkingstijd van de slurry is circa anderhalf uur na aanmaak.

### Houdbaarheid en opslag

1 jaar in gesloten verpakking bij een temperatuur van minimaal 5 °C

## Nabehandeling

---

Het oppervlak beschermen tegen te sterke uitdroging. Eventueel instrooien met bijvoorbeeld brekerzand. Bij regen het verse oppervlak tegen uitspoelen beschermen.

## Veiligheid

---

Niet brandbaar en/of explosief.

## Gezondheidsaspecten

---

Cugla adviseert:

- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep
- Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

**Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cugla ZVM, op onze website.**

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

---

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl).